

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢2	油漆踢脚 A (砖墙)	1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子 4. 底漆一遍 5. 调和漆二遍	总厚度:18	. 油漆品种、颜色等由设计人定, 并在施工图中注明
	B (混凝土砌块墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	总厚度:18	
	C (蒸压加气混凝土砌块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	总厚度:18	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢4 (大理石)	石质板材踢脚	A (砖墙)	总厚度: 27~30	1. 石质板材规格、品种、颜色详单体工程设计。 2. 用专用胶粘剂粘贴时, 抹灰基层应压实抹平。 3. 粘贴用专用胶粘剂的选用应符合国家相关标准。 4. 石材正、背面及周边满涂防污剂, 防污剂需按生产厂家使用说明书施工。
踢5 (花岗石)		B (混凝土墙)	总厚度: 27~30	
		C (蒸压加气混凝土砌块墙)	总厚度: 27~30	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢7	实木踢脚	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 钻孔塞粘固定 ϕ 35长60防腐木楔, 中距400(上下错开) 3. 15(厚) $\times$ 35(宽)木垫块, 用钉固定于防腐木楔, 垫块低于踢脚板10~15 4. 12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定。(或专用建筑胶粘剂粘牢) 5. 刷油漆(成品踢脚带油漆者无此道工序)	总厚度: 36~42	1. 踢脚板背面及木垫块均满涂防腐剂。 2. 踢脚板上如需设通风孔, 应在单项工程设计中注明。 3. 油漆应与木地板一致, 有特殊要求施工图中注明。 4. 可根据工程具体情况取消抹灰基层, 直接安装踢脚板。
	B (混凝土块墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 15(厚) $\times$ 35(宽)木垫块, 用水泥钉固定于墙体, 垫块低于踢脚板10~15 4. 12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定(或专用建筑胶粘剂粘牢) 5. 刷油漆(成品踢脚带油漆者无此道工序)	总厚度: 36~42	
	C (蒸压加气混凝土块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 钻孔塞粘固定 ϕ 35长60防腐木楔, 中距400(上下错开) 4. 15(厚) $\times$ 35(宽)木垫块, 用钉固定于防腐木楔, 垫块低于踢脚板10~15 5. 12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定(或专用建筑胶粘剂粘牢) 6. 刷油漆(成品踢脚带油漆者无此道工序)	总厚度: 36~42	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢8	亚麻地板踢脚	A (砖墙) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 2~4厚亚麻地板踢脚, 专用胶粘剂粘贴	总厚度: 17~19	亚麻地板踢脚颜色、品种同楼地面或由设计人定, 并在施工图中注明
		B (混凝土砌块墙) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压实抹光 4. 2~4厚亚麻地板踢脚, 专用胶粘剂粘贴	总厚度: 17~19	
		C (蒸汽加气混凝土砌块墙) 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压实抹光 4. 2~4厚亚麻地板踢脚, 专用胶粘剂粘贴	总厚度: 17~19	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢9	塑料地板踢脚 A (砖墙)	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. t厚成品塑料踢脚, 专用胶粘剂粘结	总厚度: 15+t	1. 塑料踢脚板式样、颜色、厚度、品种同楼地面或由设计人定, 并在施工图中注明。 2. 塑料踢脚板也可由同材的塑料地板直接卷铺上翻形成, 沿墙粘贴, 上部用专用收边条收口。
	B (混凝土块墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. t厚成品塑料踢脚, 专用胶粘剂粘结	总厚度: 15+t	
	C (蒸压加气混凝土块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. t厚成品塑料踢脚, 专用胶粘剂粘结	总厚度: 15+t	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢11	涂 层 踢 脚	A (砖 墙) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆压实抹平 3. 配套腻子刮平 4. 1~2厚环氧涂层或聚氨酯涂层	总厚度: 17	. 环氧涂层或聚氨酯涂层的品种应与楼地面品种相同
	B (混 凝 土 墙) 混 凝 土 砌 块 墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压实抹平 4. 配套腻子刮平 5. 1~2厚环氧涂层或聚氨酯涂层	总厚度: 17	
	C (蒸 压 加 气 混 凝 土 砌 块 墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压实抹平 4. 配套腻子刮平 5. 1~2厚环氧涂层或聚氨酯涂层	总厚度: 17	

地下室

楼地面

踢脚

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室
楼地面
踢脚
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
踢12	不发火水泥砂浆踢脚	A (砖墙) 1. 12厚1:3水泥砂浆找平 2. 7厚1:2.5不发火水泥砂浆压实抹光	总厚度: 19	1. 适用于有防爆要求的房间, 与不发火楼地面配合使用。 2. 原料要求与不发火楼地面相同; 应采用不含杂物的石灰石、白云石等为原料的砂子配制不发火水泥砂浆。
		B (混凝土砌块墙) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 12厚1:3水泥砂浆找平 3. 7厚1:2.5不发火水泥砂浆压实抹光	总厚度: 19	
		C (蒸压加气混凝土砌块墙) 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆找平 3. 7厚1:2.5不发火水泥砂浆压实抹光	总厚度: 19	

地下室
楼地面
踢脚
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

地下室	楼地面	墙裙	顶棚涂料	外墙	屋面	室外工程
编号		名称	用 料 做 法	参考指标	附 注	
裙1	水泥砂浆墙裙	A (砖墙)	1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平	总厚度:15		
		B (混凝土砌块墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹平	总厚度:15		
		C (蒸压加气混凝土砌块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆	总厚度:15		

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
裙2	油漆墙裙	A (砖墙) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子 4. 底漆一遍 5. 调和漆二遍	总厚度: 15	. 油漆品种、颜色等由设计人定, 并在施工图中注明
	B (混凝土砌块墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	总厚度: 15	
	C (蒸压加气混凝土砌块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	总厚度: 15	

地下室

楼地面

墙裙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
裙3	釉面砖墙裙	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4. 4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	总厚度:16~18	1. 釉面砖(陶瓷锦砖)颜色、式样等详单体工程设计,规格不应大于300×300。 2. 用专用胶粘剂粘贴时,抹灰基层应压实抹平。 3. 专用胶粘剂应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的相关规定。填缝剂应符合《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004的相关规定。
	B (混凝土墙)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	总厚度:16~18	
	C (蒸压加气混凝土砌块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	总厚度:22~24	

地下室

楼地面

墙裙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室
楼地面
墙裙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编号	名称	用料做法	参考指标	附注		
裙3	釉面砖墙裙(防水)	AF (砖墙)	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平	总厚度:18~20	1. 面砖墙裙(防水)多用于潮湿房间,如卫生间等。 2. 釉面砖颜色、式样等由单体工程设计确定,规格不应大于300×300。 3. 用专用胶粘剂粘贴时,抹灰基层应压实抹平。 4. 专用胶粘剂应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的相关规定。填缝剂应符合《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004的相关规定。 5. 防水材料的性能指标应符合《建筑室内防水工程技术规程》CECS196的要求。 6. 提供两种防水做法,也可改用其他防水材料,选用时可注明。	
		2.	F1			1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)
			F2			10厚聚合物水泥防水砂浆(I型)
		3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)				
		4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层				
		5. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝				
	BF (混凝土块墙)	1. 刷专用界面剂一遍	总厚度:18~20			
		2. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平				
		3.		F1		1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)
				F2		10厚聚合物水泥防水砂浆(I型)
		4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)				
		5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层				
	6. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝					
	CF (蒸压加气混凝土块墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮	总厚度:24~26			
		2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆				
		3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平				
		4.		F1		1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)
				F2		10厚聚合物水泥防水砂浆(I型)
5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)						
6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层						
7. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						

地下室
楼地面
墙裙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程