

OPzV系列

阀控式密封管式胶体蓄电池


规格：6V 4 OPzV200

产品特征

1. 管式正极板，有效防止活性物质脱落；多元合金压铸板栅骨架，晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长
2. 德国进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质呈凝胶状态，不流动，无分层
3. 进口胶体电池专用隔板，孔率大、电阻低
4. 耐腐蚀、高强度 ABS 壳体材料，大圆角高型设计，外形美观

应用领域

1. 太阳能、风能发电储能，风光互补并网储能
2. 电力、核电站备用电源，石化、海事等备用电源
3. 电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
4. 海洋信号与航标线通信局(站)、交换站



标称电压	6V
额定容量	200Ah (C ₁₀)
参考重量	47.5kg
参考内阻	约 1.95mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
参考短路电流	2000A
自放电	<3%/月 (25℃)
适用温度范围	-25℃~60℃

执行标准

- IEC60896-21/22:2004
- IEC61427: 2005
- DIN43539-T5
- DIN40744:1999
- YD/T1360-2005
- GB/T22473-2008
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)

恒流放电数据 (25℃, A)																		
终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	302	270	236	206	175	115	75.6	58.9	38.5	33.6	26.5	23.3	12.0	10.26	5.20	2.58	2.18	1.12
1.70	282	254	218	198	169	111	71.1	55.9	37.3	32.7	25.5	21.9	11.6	10.14	5.18	2.54	2.14	1.10
1.75	270	242	214	192	160	105	67.2	52.8	35.7	31.1	24.5	21.1	11.1	10.00	5.16	2.50	2.10	1.07
1.80	254	230	202	180	155	100	63.6	50.0	34.0	29.7	23.5	20.0	10.5	9.86	5.04	2.46	2.06	1.06
1.85	240	218	192	170	145	95	60.3	47.3	32.7	28.8	22.3	19.1	10.2	9.40	4.90	2.40	2.02	1.04


0PzV系列

阀控式密封管式胶体蓄电池


不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃）

恒功率放电数据 (25℃, W/单体)																		
终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	500	490	452	420	344	230.0	150.0	118.0	76.8	67.2	53.2	46.6	23.8	20.60	10.40	5.14	4.36	2.24
1.70	464	454	424	384	330	222.0	141.2	112.2	74.4	64.4	50.8	44.0	23.2	20.28	10.36	5.08	4.28	2.18
1.75	424	416	390	360	310	210.0	133.6	110.4	71.2	62.0	49.2	42.0	22.2	20.00	10.30	5.00	4.20	2.14
1.80	384	378	344	316	280	200.0	127.0	99.6	67.6	59.2	46.8	39.8	21.0	19.70	10.06	4.92	4.12	2.10
1.85	370	320	290	274	238	190.0	120.4	94.4	65.2	57.2	44.4	37.2	20.4	18.80	9.78	4.80	4.04	2.06


性能曲线：




不同放电深度下的循环曲线



不同放电深度下充电曲线



不同温度下的放电容量曲线



不同温度下浮充服务寿命曲线

充电制度：

应用类型	温度(℃)	设置电压 (V/单体)	温度补偿系数	最大充电电流 (A)
循环使用	25	2.35	-3.5mV/cell/℃	40
浮充使用	25	2.25	-3.5mV/cell/℃	40



ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

地址：山东省曲阜市圣阳路1号
 电话：0537-4438666
 传真：0537-4411980

服务热线：0537-4428477 邮编：273100
 E-mail: master@sacredsunsun.cn
 http://www.sacredsunsun.cn