

## 产品使用说明书

# 钢铁阳极电解除油粉 10300

## 目 录

1. 特点.....	2
2. 使用条件.....	2
3. 管理分析.....	2



东莞惠南金属表面处理材料科技有限公司  
Dongguan Huinan metal surface treatment Co., Ltd  
地址：广东省东莞市长安镇锦厦锦富 17 号  
电话：0769-85842330 传真 0769-85842336  
邮箱：huinan@jxhuinan.com

江西惠南新材料科技有限公司  
Jiangxi Huinan new Mstar Technology Ltd  
地址：江西省吉安市万安县工业园二期  
电话：139 2290 9780  
邮箱：jxhuinan@jxhuinan.com

香港惠南国际化工有限公司  
Hongkong Huinan International company limited  
地址：香港新界沙田成运路 2-8 号 4246 室  
电话：00852-90677169 传真：00852-26044899  
邮箱：hghuinan@jxhuinan.com

## 一、特点

1. 适用于钢铁的电解除油粉
2. 除油效力强，持久耐用
3. 阴极或阳极电解均宜，阳极电解时亦不会损伤高抛光件表面亮度

## 二、使用条件

钢铁阳极电解除油粉 10300	20 - 60 克/升
温度	60 ° C - 85 ° C
电流密度	2-4A/dm <sup>2</sup>
时间	1 - 4 分钟

## 三、管理分析

取 10 ml 样品，放置于三角瓶内，加水 100 ml，酚酞 3 - 5 滴，使溶液变红，用 1mol/L 的硫酸铵滴定到无色为止。

10300 =VX8. 9



东莞惠南金属表面处理材料科技有限公司  
Dongguan Huinan metal surface treatment Co., Ltd  
地址：广东省东莞市长安镇锦厦锦富 17 号  
电话：0769-85842330 传真 0769-85842336  
邮箱：huinan@jxhuinan.com

江西惠南新材料科技有限公司  
Jiangxi Huinan new Mstar Technology Ltd  
地址：江西省吉安市万安县工业园二期  
电话：139 2290 9780  
邮箱：jxhuinan@jxhuinan.com

香港惠南国际化工有限公司  
Hongkong Huinan International company limited  
地址：香港新界沙田成运路 2-8 号 4246 室  
电话：00852-90677169 传真：00852-26044899  
邮箱：hghuinan@jxhuinan.com