

产品使用说明书

**黑锌封闭剂 90709**

目 录

1. 特点.....2  
2. 应用.....2  
3. 技术参数.....2  
4. 温馨提示.....2



## 一、特性：

- 1、 不含铬酸盐，液体有机聚合物。
- 2、 是用于要求耐蚀性最高的产品。
- 3、 适用各种钝化膜封闭剂。
- 4、 形成一种又亮又黑的保护膜。
- 5、 经封闭后可提高钝化膜盐雾试验时间 50%以上。

## 二、应用：

- 组成： 200ml/L ( 150-250ml/L)
- 温度： 室温 (30-45°C)
- 干燥温度： 75°C 70-90°C
- PH 值： 3.8-4.4 (可用稀释过的氨或乙醇胺来调节)
- 浸没时间： 挂镍：将工件浸没 15-30S 后取出，  
滚镀：将工件浸没 30-120S 后取出。
- 过滤： 可连续过滤
- 槽体材料： 塑料槽或不锈钢槽

## 三、技术参数：

型号	外观	PH 值 (浓缩液)	密度 (g/me)
90709	蓝黑色	9-10	1.1-1.4

## 四、温馨提醒：

为避免出现供应问题，须有一定的库存，我们建议每 1000L 槽，保有数量 90709 封闭剂 100kg。产品质量保证，但如属用户使用不当所致，则不在质保范围内。在使用时，无论客户有何问题，本公司技术服务人员将随时解答。

